



Bentonity dla:
- ścianek szczelinowych
- płuczek wiertniczych
- mikrotunelingu
- budownictwa
- odlewnictwa
- rolnictwa

BENTONIT S 011

Bentonit S 011 – jest wyrabiany z selektywnie wydobywanych bentonitów.

Własności		
Pozostałość na sicie	max.%	5
Gęstość nasypowa	kg/m ³	1150
Wilgotność	max. %	12
Pęcznienie	ml / 2g	5
PH		6,5-7,5
Parametry mineralne		
Zawartość montmorylonitu	min.%	50
Parametry chemiczne		
Straty przy prażeniu	%	6,5-7,5
SiO ₂	%	57-65
AL ₂ O ₃	%	17-19,5
Fe ₂ O ₃	%	5,5-8,5
CaO	%	1,1-1,5
MgO	%	1,5-2,2
Na ₂ O	%	0,2-0,7
K ₂ O	%	1,1-1,6

Zastosowanie: budowa ścian szczelinowych, wiercenia pionowe jako bariera uszczelniająca, przy budowie tam, zapor przeciwpowodziowych, poprawia własności uszczelniające gruntów powodziowych.

Bentonit S 011 jest wyrabiany na bazie naturalnych surowców, mogą występować niewielkie odchyłki od deklarowanych własności.

POLROC I Sp. z o.o.

*44-100 Gliwice
ul. Kościuszki 1c / 207
tel.: 32/ 330 02 50 do 52
Fax::32/ 330 02 40
e-mail: biuro@polroc.pl
www.polroc.pl*

*REGON 241573491
NIP 6312607933*